

TenCate Miragrid GX

Technické parametry

Dvousové geomříže TenCate Miragrid GX jsou technické materiály vhodné pro stabilizaci podloží a vyztužení základů. Jsou vyrobeny z vysokomodulárních polyesterových vláken, pletených naplocho a pokrytých ochranným polymerním povlakem.



TenCate Miragrid GX

Vlastnosti [Standardní]	Jednotka		GX 20/20	GX 30/30	GX 35/35	GX 55/55	GX 80/80
Mechanické vlastnosti							
Pevnost v tahu [EN ISO 10319]	MD	kN/m	21	32	38	58	84
		min kN/m	20	30	35	55	80
	CD	kN/m	21	32	38	58	84
		min kN/m	20	30	35	55	80
Mezní protažení [EN ISO 10319]	MD	%	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
		CD	10	10	10	10	10
Pevnost v tahu při protažení	MD a CD	kN/m	4	6	7	10	15
		2%	5	7,5	9	13	19
		3%	7	11	13	17	27
		5%					
Velikost ok [indikační hodnota]	MD	mm	25	25	25	25	25
		CD	25	25	25	25	25
Dodávané rozměry							
Šířka role		m	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Délka role		m	100	100	100	100	100
Hmotnost role [indikační hodnota]		kg	100	125	145	200	300

MD = podélný směr / CD = příčný směr

min: Minimální hodnoty odpovídají 95% úrovni spolehlivosti.

Pro informace týkajících se dlouhodobé návrhové pevnosti, třecích nebo jiných vlastností výrobku kontaktujte prosím Ten Cate Geosynthetics.

Uvedené hodnoty odpovídají průměrným výsledkům získaným v našich laboratořích a akreditovaných zkušebních ústavech. Informace zde uvedené jsou dle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a správné. Nové výzkumné výsledky a praktické zkušenosti však mohou vést k nezbytným revizím. Vyhrazuje si právo na změny bez předchozího oznámení. Ze zde uvedených informací nelze vyvozovat žádnou záruku či odpovědnost.

TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH

Schachermayerstr. 18
A-4021 Linz, Rakousko

Tel. +43 732 6983 0, Fax +43 732 6983 5353
service.at@tencategeo.com, www.tencategeo.at

BeNeLux

Střední a východní Evropa

Česká republika

Francie / Afrika

Německo

Itálie

Bližší a střední východ

Tel. +31 546 544 811

Tel. +43 732 6983 0

Tel. +420 2 2425 1843

Tel. +33 1 34 23 53 63

Tel. +49 30 3435 02 10

Tel. +39 0362 34 58 11

Tel. +971 4810 3295

service.nl@tencategeo.com

service.at@tencategeo.com

service.cz@tencategeo.com

service.fr@tencategeo.com

service.de@tencategeo.com

service.it@tencategeo.com

service.me@tencategeo.com

Polsko

Rusko / SNS

Skandinávie / Pobaltí

Španělsko / Portugalsko

Švýcarsko

Turecko

Velká Británie / Irsko

Tel. +33 1 34 23 53 63

Tel. +43 732 6983 0

Tel. +31 546 544 811

Tel. +34 607 499 962

Tel. +49 30 3435 02 10

Tel. +43 732 5983 0

Tel. +44 1952 588 066

service.pl@tencategeo.com

service.ru@tencategeo.com

geonordic@tencategeo.com

service.es@tencategeo.com

service.ch@tencategeo.com

service.tr@tencategeo.com

service.uk@tencategeo.com



Quality - Environment - Safety

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

www.dekra-ecf.com



APPROVAL
INSPECTION
CERTIFICATION
OF TENCATE

TenCate Geosynthetics Austria Gesm. b.H, TenCate Geosynthetics France S.A.S a TenCate Geosynthetics Netherlands b.v. jsou certifikovány pro návrh, výrobu a prodej geotextilií a geotextilních výrobků.

