

Technická data

Protex LC / Geotextile

Protex				LC200	LC300	LC400	LC600
Pevnost v tahu	podélně	EN ISO 10319	kN/m	4	6	16	18
Pevnost v tahu	příčně	EN ISO 10319	kN/m	4	6	18	22
Protažení	podélně	EN ISO 10319	%	100	110	75	80
Protažení	příčně	EN ISO 10319	%	100	110	80	70
Odolnost proražení (test kuželem)		EN ISO 13433	mm	30	18	3	2
Odolnost protlačení (CBR-test)		EN ISO 12236	N	500	800	2900	3800
Velikost průřezu O_{90}		EN ISO 12956	μm	90	85	75	70
Hydraulická propustnost (dh=50)		EN ISO 11058	m/sec	0.08	0.07	0.03	0.03
Hmotnost		EN ISO 9864	g/m^2	200	300	400	600
Tloušťka při tlaku 2,0 kPa		EN ISO 9863-1	mm	1,9	2,6	3,7	4,6
Účinnost ochrany při 300 kPa		EN 13719	%	4	4	4	4
Barva				Bílá			
Polymerní složení				Polypropylen/Polyester			
Standard balení (role)	Šířka	m		2	2	2	2
	Délka (návin)	m		100	100	100	100

Výše uvedené technické hodnoty jsou střední hodnoty založené na měřeních v současné výrobě a na výsledcích zkoušek od nezávislých zkušebních ústavů. Vyhrazuje si právo provádět změny bez předchozího upozornění.



1071-CPR-1846

